

RMC SUNPRIMER HWP

Rubio® Monocoat Sunprimer HWP je barevný podkladní nátěr na bázi vody, který omezuje vliv UV záření. Může být aplikován jako základ pod konečnou povrchovou úpravou dřeva prováděnou olejem RMC Hybrid Wood Protector na svislých konstrukcích.

RMC Sunprimer HWP se vždy používá ve stejném barevném odstínu jako RMC Hybrid Wood Protector – díky penetraci barevných pigmentů bude výsledkem intenzivnější barevný odstín dřeva.



INFORMACE O PRODUKTU

➤ Unikátní vlastnosti

- Připraven k okamžitému použití
- Zachová přirozený vzhled dřeva
- Zajistí hlubší a intenzivnější barevný odstín
- Zajistí lepší krytí a sjednocuje barvu
- 20 unikátních barevných odstínů
- Nanáší se pouze na dřevo na svislých konstrukcích

➤ Technický popis

- Fyzikální vlastnosti: kapalina
- Pach: charakteristický
- Hustota: >1 kg/l
- Obsah VOC: 0 g/l

➤ Barvy



POZNÁMKA:

Pigmenty obsažené v olejích řady RMC Hybrid Wood Protector mají podíl na ochraně dřeva před šednutím. Barevný odstín PURE (čirý) pigmenty neobsahuje, takže se u něj může šednutí projevit dříve.

➤ **Balení**

20 ml, 100 ml, 1 l, 5 l a 20 l

➤ **Skladování**

Skladujte po dobu max. 12 měsíců na suchém místě v originálním balení.
Nesmí zmrznout!

➤ **Návod k použití:**

1. Aplikujte pouze na surové a čisté dřevo svislých konstrukcí. Odstranění všech předchozích nátěrů je nezbytné. Před zahájením práce očistěte povrch čističem RMC Exterior Wood Cleaner.
2. RMC Sunprimer HWP dobře promíchejte a nanášejte rovnoměrně v malých dávkách pomocí stříkácí pistole, štětky, válečku nebo hadru. Pracujte po sekcích cca 5-10 m².
3. Nechte zaschnout po dobu 24 hod (povrch by měl být na omak suchý).
4. Nyní aplikujte jednu vrstvu oleje RMC Hybrid Wood Protector ve stejném barevném odstínu, jako RMC Sunprimer HWP, který jste použili. Před použitím tohoto produktu prosíme pročtěte technický list!

➤ **Tipy**

- Před použitím základu RMC Sunprimer HWP použijte k očištění dřeva přípravek RMC Exterior Wood Cleaner. Výrazně tím zvýšíte odolnost povrchové úpravy.
- Vždy používejte RMC Sunprimer HWP a RMC Hybrid Wood Protector ve stejném barevném odstínu.

➤ **Vydatnost**

Spotřeba základního nátěru RMC Sunprimer HWP se může měnit v závislosti na níže uvedených podmínkách:

1. Tvrdost dřeva – čím měkčí dřevo, tím vyšší spotřeba.
2. Obsah vlhkosti – dřevo by mělo být suché, nepoužívejte produkt pokud je obsah vlhkosti dřeva vyšší než 12%.
3. Teplota vzduchu – teplota při aplikaci by se měla pohybovat v rozmezí 15°C – 27°C při relativní vlhkosti vzduchu menší než 80%. Neaplikujte na přímém slunci nebo při vysokých teplotách.
4. Příprava – způsob broušení má vliv na spotřebu, dřevo může být broušené, kartáčované, hrubě řezané apod... to všechno má vliv na spotřebu.

Indikativní spotřeba je 10 – 35 m² z jednoho litru.

Optimálních výsledků je dosaženo pokud je RMC Sunprimer HWP dobře povrchem vstřebán.

Upozornění: Setřete všechnen přebytečný, nevsáklý produkt z povrchu ošetřované plochy, jakmile již není povrchem absorbován. RMC Sunprimer HWP se nepoužívá jako krycí nátěr tvořící film! Spotřeba může být vyšší u renovací starších povrchů.

Výše uvedená spotřeba je pouze indikativní. Skutečná bude záviset na druhu dřeva a způsobu opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku.

Průmyslové nanášení

V případě potřeby aplikace ve výrobních procesech, doporučujeme kontaktovat naše techniky. Pro průmyslové využití máme k dispozici technický list na vyžádání.

V případě průmyslového použití je nutné přidávat do oleje RMC Hybrid Wood Protector přípravek RMC Accelerator v objemu 10%.

➤ Příslušenství



* RMC Cleaner – čistič použitých nástrojů

➤ Další produkty



Váš distributor:

Czech Lines International s.r.o.
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko
Provozovna Rubio Monocoat CZ/SK:
Jízdecká 110, 288 02 Nymburk
info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

Rubio®
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com