

RUBIO INVISIBLE PROTECTOR

Účinná ochrana povrchu na přírodní bázi pro zachování přirozeného vzhledu dřeva

Rubio Invisible Protector je ochranný nátěr na dřevo vyrobený na bázi kvalitních rostlinných emulzí a zachovává přirozený vzhled dřeva. Povrch získá vysoce odolnou ochranu a nátěr přitom nezmění původní barvu dřeva. **Rubio Invisible Protector** lze použít na prakticky jakékoli dřevo – zachovává původní barevný odstín i u tmavých dřevin. Technologie tohoto produktu je založena na revoluční bázi přírodních pryskyřic.



INFORMACE O PRODUKTU

➤ **Unikátní vlastnosti**

- 100% neviditelná povrchová úprava
- Na bázi přírodních pryskyřic a vody
- Jednosložkový produkt
- Vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání
- Nemění barvu – odolné vůči UV záření
- Vhodný na téměř všechny druhy dřevin včetně tmavých odstínů
- Snadno se nanáší na kartáčovaný povrch
- Transparentní - přirozený vzhled dřeva zůstává zachován
- Minimální možnost tvorby „kocourů“ či přesahů
- Lze použít na podklad Pre-Aging, aniž by měnil jeho barevný odstín
- Vyhovuje předpisům o obsahu VOC 2010
- Rubio Invisible Protector není doporučeno používat na tyto podkladní nátěry: RMC Tannin Primer, RMC WoodPrep, RMC Smoke, RMC Fumed a RMC Precolor Easy

POZNÁMKA:

Speciální údržbové prostředky na lakované povrchy budou brzy k dispozici.

➤ **Technická charakteristika**

- Jednosložkový produkt na bázi přírodních pryskyřic
- Kapalina (při 20°C)
- Barva: mléčná
- Obsah sušiny 25-30%
- Obsah VOC < 2%
- Neobsahuje rozpouštědla NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidone)
- Neobsahuje povrchově aktivní alkylolethoxyláty (APEO)
- Nehořlavý
- Specifická hustota: cca 1 kg/l
- Pach: mírný

➤ **Skladování**

Skladujte v originálním balení v suchém prostředí po dobu max. 12 měsíců.
Nesmí zmrznout!

➤ **Balení**

1 l, 5 l a 20 l

➤ **Spotřeba**

Cca 4,5 m²/l (ve třech vrstvách) = cca 75 g/ m² v jedné vrstvě

NÁVOD K POUŽITÍ

➤ Aplikace válečkem na čisté dřevo (podlaha)

1. Přeberte povrch dřeva požadovanou zrnitostí (P120) a ujistěte se, že se nikde nevyskytují žádné škrábance. Důkladně odsajte prach a začněte s povrchovou úpravou co nejdříve (povrch může oxidací měnit barvu).
2. Rubio Invisible Protector používejte při pokojové teplotě – ideálně 18-25°C. Vzdušná vlhkost by neměla přesahovat 70%. Dobře protřepejte kanystr s přípravkem, na dně nesmí být žádné usazeniny.
3. První vrstvu naneste válečkem z mikrovlákna v množství cca 80 g/m² (cca 12-13 m²/l). Nechte zaschnout po dobu 3-4 hod.
4. Druhou vrstvu neředěným přípravkem naneste molitanovým válečkem v množství cca 70 g/ m² a nechte 16-24 hod. zaschnout.
5. Přeberte povrch zrnitostí P220, odsajte prach a aplikujte poslední vrstvu nátěru dle kroku č. 4.

➤ Tipy a triky

- Při vyšších teplotách nebo u měkkých dřevin, které více absorbují nátěr, můžete u **prvního** nátěru přidat 10% obsahu čisté vody.
- Po přelítí přípravku z kanystru do kbelíku doporučujeme před zahájením práce nechat obsah ustát cca 5 minut, aby odešly případné vzduchové bublinky.
- Pracujte pouze s dobře nasáklým válečkem (nedostatečně nasáklý váleček nepředá nátěr na podklad rovnoměrně).
- Pracujte tak, aby konce nátěru nezasychaly, zabráníte tím nežádoucím kocourům a viditelným přesahům.
- Je lepší pracovat v pružích širokých cca 0,5 m „ode zdi ke zdi“
- Před aplikací vypněte podlahové topení několik dnů předem.
- Během aplikace doporučujeme nechat zavřená okna a dveře, aby vzniklý průvan nezpůsobil příliš rychlé zasychání nátěru.
- Pokud možno zabraňte oslunění pracovní plochy.
- Rubio Invisible Protector není kompatibilní s přípravkem RMC Tannin Primer.
- Použité náradí umyjete vodou.

Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko:

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.
Provozovna Nymburk
Jízdecká 110. PSČ 288 02
info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenesou odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyzádání nebo na webových stránkách.

Rubio®
MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com